

Kerabit

Kerabit Kumibitumi KB 100/50

Päivitetty 4.9.2025 Tulostettu 28.6.2026

Kerabit Kumibitumi KB 100/50 on kuumana levitettävä elastinen kumibitumi bitumikermien liimaamiseen. Tuote sisältää bitumia ja SBS-elastomeeriä.

Massa on joustava myös alhaisissa lämpötiloissa.

Tuote täyttää kumibitumien KB 100 SILKO- tuotevaatimukset ja tuote on lisäksi testattu osana vedeneristysrakennetta. Tuote ei täytä kuumana levitettävien saumausmassojen SILKO-tuotevaatimuksia (SFS-EN 14188-1).

Tuotteen Kerabit Kumibitumi 100/50 tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti. Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Menekki	1,0 - 2,0 kg / m ²
Pakkauksia / lava	49 pkt
Paino / pakkaus	17,5 kg
Paino / lava	882,5 kg

Lisätiedot

Tunkeuma, 25 °C	25 - 55 1/10 mm
Pehmenemispiste	100...110 °C
Leimahduspiste	> 250
Tiheys, 15 °C	n. 1000 kg / m ³

Käyttökohteet

Kumibitumikermien liimaukseen. Betonipintojen, kuten siltojen reunapalkkien eristyssivelyyn. Siltojen teräskansien eristyssivelyyn ennen mastiksieristystä. Voidaan myös käyttää vaakasuorien saumojen ja halkeamien tiivistämiseen. Tarttuu hyvin puhtaisiin asfaltti-, betoni- ja metallipintoihin.

Kerabit

Käyttöohje

Kumibitumi on kuumana levitettävä tuote. Bitumi on kuumennettava lämpömittarilla, termostaatilla ja lämmönsäätöautomatiikalla varustetulla bitumikeittimellä. Sekoitus- ja levityslämpötilan on oltava 200...220 °C. Sekoitusvaiheessa on varottava kumibitumin paikallista ylikuumentumista, koska ylikuumentettaessa elastomeeri vaurioituu.

Katso tarkemmat ohjeet tuoteselosteesta.