

## Kerabit Kallmak Asfaltinpaikkausmassa

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 31.3.2023

Kerabit Kallmak Asfaltinpaikkausmassa on heti käyttövalmis kylmäpaikkausmassa asfaltissa olevien kuoppien, reikien ja halkeamien korjaukseen.

Tuote on valmistettu bitumipohjaisesta sidosaineesta ja kovasta kivimurskeesta. Murskeen raekoko on 0-5 mm. Paikkausmassaa voidaan käyttää myös esimerkiksi reunakivien tasaukseen, viemärikansien ympärille ja sahausurien täyttöön.

Käyttölämpötila on -40 °C...+60 °C.



### Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Saksa
Menekki	n.80 kg / m <sup>2</sup> (3,5 cm kerroksena)
Astiakoko	20 kg
Pakkauksia / lava	32 ämpäriä
Paino / pakkaus	20 kg
Paino / lava	665 kg

### Lisätiedot

#### Käyttöohje

Paikattavan kohdan reunat puhdistetaan irtoaineksista ja kuivataan. Kuopat, reiät ja halkeamat täytetään paikkausmassalla, jonka pinta tiivistämättömänä on 2 - 3 cm ympäröivää asfalttia korkeammalla. Tiivistys on välttämätön. Sen voi suorittaa esimerkiksi juntaamalla tai ajamalla autolla muutaman kerran paikan yli, jolloin auton rengas tiivistää paikan. Massa kovettuu täysin 48 tunnissa.

Asfaltinpaikkausmassa säilytetään huonelämpötilassa vähintään vuorokausi ennen käyttöä.