

Haloproof Butyl Seal

Päivitetty 8.4.2019 Tulostettu 24.6.2024

Joustavan butyylitiivistysmassan avulla Haloproof RMS 400 - radonsuojakalvo voidaan tarvittaessa ankkuroida paikoilleen perustuksen päälle. Lisäksi sen avulla voidaan varmistaa sisä- ja ulkokulmien tiiveyttä. Butyylitiivistysmassalla on hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing AS, Norja
Alkuperämaa	Tanska
Käyttölämpötila	+5...+40 °C, alhaisemmissa lämpötiloissa alusta tulee lämmittää
Valmistusmateriaali	Butyyli
Värit	harmaa
Pakkauksia / lava	1200 kpl (12 kpl/ltk)
Paino / pakkaus	0,5 kg (7,6 kg/ltk)
Paino / lava	785 kg
Muuta huomioitavaa	Lämmönkestävyys -40...+100 °C, sertifikaatti Sintef TG 20461

Lisätiedot

Säilytys auringonpaisteelta suojattuna +5...+30 °C lämpötilassa.

Työvälineet voidaan puhdistaa vedellä, kovettunut massa mekaanisesti.

Hyötysaanto noin 7 jm/tuubi yhtenäistä palkoa.