

Kerabit

Kerabit Kumibitumi KB 100/50

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 23.2.2025

Kerabit Kumibitumi KB 100/50 on kuumana levitettävä elastinen kumibitumi bitumikermien liimaamiseen. Tuote sisältää bitumia ja SBS-elastomeeriä.

Massa on joustava myös alhaisissa lämpötiloissa.

Tuote täyttää kumibitumien KB 100 SILKO- tuotevaatimukset ja tuote on lisäksi testattu osana vedeneristysrakennetta. Tuote ei täytä kuumana levitettävien saumausmassojen SILKO-tuotevaatimuksia (SFS-EN 14188-1).

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Menekki	1,0 - 2,0 kg / m ²
Pakkauksia / lava	49 pkt
Paino / pakkaus	17,5 kg
Paino / lava	882,5 kg

Lisätiedot

Tunkeuma, 25 °C	25 - 55 1/10 mm
Pehmenemispiste	100...110 °C
Leimahduspiste	> 250
Tiheys, 15 °C	n. 1000 kg / m ³

Käyttökohteet

Kumibitumikermien liimaukseen. Betonipintojen, kuten siltojen reunapalkkien eristysivelyyn. Siltojen teräskansien eristysivelyyn ennen mastiksieristystä. Voidaan myös käyttää vaakasuorien saumojen ja halkeamien tiivistämiseen. Tarttuu hyvin puhtaisiin asfaltti-, betoni- ja metallipintoihin.

Käyttöohje

Kumibitumi on kuumana levitettävä tuote. Bitumi on kuumennettava lämpömittarilla, termostaatilla ja lämmönsäätöautomaatiikalla varustetulla bitumikeittimellä. Sekoitus- ja levityslämpötilan on oltava 200...220 °C. Sekoitusvaiheessa on varottava kumibitumin paikallista ylikuumenemista, koska ylikuumennettaessa elastomeeri vaurioituu.

Katso tarkemmat ohjeet tuoteselosteesta.