

Keradeck 4500 UT

Päivitetty 16.5.2025 Tulostettu 24.4.2026

Keradeck 4500 UT on käyttöluokan 1 hitsattava (K-MS 180/4500 hits.) siltakermieristysrakenteen aluskermi.

Tuotetta käytetään myös perusmuurien veden- ja radoneristykseen.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi ja yläpinnassa hiekkasirote.

Olemme kehittäneet Keradeck 4500 UT -aluskermin ominaisuuksia

Ohuempi ja herkemmin sulava suojamuovi yhdessä alapinnan ja karvin urituksen kanssa mahdollistavat entistä nopeamman ja varmemman asennuksen.

Urituksen ansiosta suojamuovi on vain osittain kiinni hitsausbitumissa ja sulaa nopeammin ja varmemmin kuin perinteinen, kauttaaltaan kiinni bitumissa oleva suojamuovi. Näin ollen asennuksessa tarvitaan vähemmän lämpöä ja kaasunkulutus pienenee. Myös tuotteen tartuntaan vaikuttavia ominaisuuksia on parannettu.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palontestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 180/4500
Nimellispaksuus	n. 3,9 mm
Nimellispaino	4500 g/m ²
Tukikerroksen paino	180 g/m ²
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	1 x 8 m / 8 m ²
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	36 kg
Paino / lava	889 kg