

# Kerabit

## Kerabit KBL 20/100

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 6.6.2026

Kerabit KBL 20/100 on kylmänä siveltyvä, hyvin leviävä ja nopeasti kuivuva tartukkeita sisältävä kumibitumiliuos.

Kerabit KBL 20/100 muodostaa hyvän alustan Kerabit KB 100/50 kumibitumilla tai hitsattavilla Kerabit kumibitumikermeillä tehtävälle eristykselle. Vaativien alustojen tartuntasively betoni- ja metallipinnoille käytettäessä kumibitumia tai hitsattavia kumibitumikermejä. Sekoita ennen käyttöä.

Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.



## Tekniset tiedot

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Kerabit Oy, Lohjan tehdas         |
| Alkuperämaa                | Tanska                            |
| Kuivumisaika               | noin 1 tunti, +20 °C lämpötilassa |
| Menekki                    | 0,2 l / m <sup>2</sup>            |
| Astiakoko                  | 20 l                              |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Vaativien alustojen tartuntasively betoni- ja metallipinnoille käytettäessä kumibitumia tai hitsattavia kumibitumikermejä.

### Käyttöohje

Sivele, harjaa, telaa tai ruiskuta puhdistetut pinnat kertaalleen Kerabit KBL 20/100 kumibitumiliuksella. Kuivaa pinnat tarvittaessa ennen käsittelyä. Kulutus 0,1–0,3 l / m<sup>2</sup>. Anna kumibitumiliuksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Kuivumisaika noin yksi tunti +20 °C:ssa. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.

### Käsittely ja varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (min +5°C).

# Kerabit

---

## Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja tyhjät, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.