

# Kerabit

## Kerabit MetalFlex

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 13.5.2026

Kerabit MetalFlex on itseliimautuva butyyliitiivistysnauha, joka on vahvistettu metalliverkolla ja jonka yläpinta on päällystetty alumiinikalvolla. Rypytetyn alumiinikalvon ja metalliverkon ansiosta tuote venyy jopa 40 % pituussuunnassa ja on muotoiltavissa. Koko tuotteen alapinta on liimautuva ja alapinnassa on irrotettava suojakalvo.



Kerabit MetalFlexillä on hyvä tartunta ja se soveltuu useimpien rakennusmateriaalien, metallien ja muovimateriaalien kanssa käytettäväksi. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi piipunjuurten, ylösnostojen (kuten katteen ja seinän liitospaikkaan), läpivientien, aumakaton harjan ja ulkotaitteen liitospaikkaan sekä muiden yksityiskohtien tiivistykseen ja sitä voidaan käyttää tiilikatoilla lyijysovitteiden sijasta. Tuote ei ole yhteensopiva bitumikermien kanssa ja se on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Italia
Nimellispaksuus	n. 1,7 mm
Rullakoko	300 mm x 5 m
Värit	tummanharmaa (vastaa lähelle RAL 7022) ja tiilenpunainen (vastaa lähelle RAL 8004)
Pakkauksia / lava	85 ltk/lava eli 170 rll/lava
Paino / pakkaus	6,8 kg
Paino / lava	600 kg

## Lisätiedot

### Varastointi

Kerabit MetalFlex tulee varastoida alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessaan kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa +5...+40 °C lämpötilassa suojassa auringonvalolta. Jäätyminen ei vaikuta tuotteen ominaisuuksiin.

Tuote on suositeltavaa asentaa 12 kk kuluessa valmistuspäivämäärästä.

### Asennus

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään +5 °C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva, sileä ja pölytön. Tuotteen tartunta alustaan varmistetaan esimerkiksi painotelan avulla painaen. Katso erillinen asennusohje.