

## Triflex SmartTec Fibre

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 23.2.2025

Triflex SmartTec Fibre on kuituvahvisteinen yksikomponenttinen yksityiskohtiin tarkoitettu vedeneristysmassa. Se on lähes hajuton, polyuretaanipohjainen ja kosteuskovettuva, eli sen kuivuminen perustuu ilmankosteuteen.

Kuituvahvistuksen ansiosta SmartTec Fibre soveltuu sellaisiin kohteisiin, joissa ei voi käyttää erillistä tukikangasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi elementtipuukkojen ympärysten tiivistäminen tai ahtaat paikat sekä lisävarmistukset kumibitumikermillä eristetyissä yksityiskohdissa.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa (Generation 3 mukaiset kriteerit).

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden vähintään RH 30 %. Yksikomponenttinen tuote on olosuhteista riippuen sadekuiva noin tunnissa ja kovettuu noin 2 vuorokaudessa. Maalausta SmartTec Fibren päälle ei suositella silikonimaisen pinnan johdosta.

Varmista soveltuvat alustat ja pohjusteen tarve käyttöohjeesta.

Huom. Triflex-tuotteet on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön vedeneristysalan urakoitsijan asennettavaksi.



## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Triflex GmbH
<b>Alkuperämaa</b>	Saksa
<b>Kuivumisaika</b>	Työskentelyaika n. 60 min (+20 °C). Sadekuiva n. 60 min*. Päälystettävissä n. 5-8 h sisällä*. Kovettumisaika n. 2 päivää*. *) +23 °C/RH 50 % kosteus
<b>Värit</b>	Harmaa Traffic grey 7043
<b>Menekki</b>	3 kg / m <sup>2</sup>
<b>Astiakoko</b>	3,5 kg
<b>Pakkauksia / lava</b>	32 astiaa

## Lisätiedot

Tuotenumero 4529950-743-211

# Kerabit

---

## Käyttökohteet

- Vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset, silloin kun tukikankaallista ProDetailia ei voida käyttää.
- Esim. pystypinnoilla olevien elementtipuukkojen ympärysten ja läpivientien tiivistäminen, ahtaat nurkat ja kulmat, lisävarmistukset kumibitumikermillä eristetyissä yksityiskohdissa.
- Väliaikaiset paikkaukset.

## Käyttöohje

Katso erillinen käyttöohje.

## Varastointi

Tuotteet tulee varastoida tiiviisti suljettuina viileässä, kuivassa paikassa yli 0 °C lämpötilassa. Ei saa jäättyä. Astiat tulee suojata suoralta auringonvalolta myös työmaalla. Talvisaikaan tuotteet tulee säilyttää huoneenlämmössä ennen käyttöä. Purkkia ei tule pitää avoimena yli 60 minuutin ajan. Mikäli massaa jää käytön jälkeen yli, tulee astia sulkea välittömästi ja erittäin huolellisesti, jotta purkkiin ei pääse kosteutta. Mikäli uudelleen avattaessa tuotteen pinnassa on ohut kovettunut kerros, voidaan se poistaa, ja alla oleva massa on käyttökelpoista.

Avaamattomia astioita voidaan varastoida noin 6 kk.

## Muistilista

- Triflex SmartTec Fibre, 3,5 kg/astia
- pohjuste tarvittaessa alustan mukaan
- Triflex Reiniger -puhdistusaine
- sekoitustikkuja
- patteriteloja + kahva
- patterisiveltimiä
- sakset
- suojateippiä
- puhdistusliinoja