

# Kerabit

## Kerabit 4000 Base

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 8.6.2026

Kerabit 4000 Base on tuoteluokkien TL2, AKE ja BH1 hitsattava (K-MS 170/4000 hits.) monikerroskatteiden aluskermi. Tuotetta käytetään myös perusmuurien veden- ja radoneristykseen.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi ja yläpinnassa hiekkasirote.

Tuotteen Kerabit 4000 Base tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti.

Tuote ei ole Joutsenmerkitty.

Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.

### Olemme kehittäneet Kerabit 4000 Base -aluskermin ominaisuuksia

Ohuempi ja herkemmin sulava suojamuovi yhdessä alapinnan urituksen kanssa mahdollistavat entistä nopeamman ja varmemman asennuksen.

Urituksen ansiosta suojamuovi on vain osittain kiinni hitsausbitumissa ja sulaa nopeammin ja varmemmin kuin perinteinen, kauttaaltaan kiinni bitumissa oleva suojamuovi. Näin ollen asennuksessa tarvitaan vähemmän lämpöä ja kaasunkulutus pienenee. Myös tuotteen tartuntaan vaikuttavia ominaisuuksia on parannettu.



## Tekniset tiedot

|  |   |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja               | Kerabit Oy, Lohjan tehdas   |
| Alkuperämaa                              | Suomi   |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä             | CE  |
| Palo-ominaisuus                          | Valmistajan palotestausvakuutus   |
| Palotekninen luokitus                    | B <sub>ROOF</sub> (t2)  |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet   |
| Laadunvalvonta                           | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä                             | K-MS 170/4000 hits.   |
| Tuoteluokka                              | TL2, AKE, AKK1, BH1   |
| Nimellispaksuus                          | n. 3,5 mm   |
| Nimellispaino                            | 4000 g/m <sup>2</sup>   |
| Tukikerroksen paino                      | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                               |
| Tukikerros                               | polyesteri  |
| Rullakoko                                | 1,0 x 10 m / 10 m <sup>2</sup>  |
| Pakkauksia / lava                        | 24 rll  |

# Kerabit

---

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Paino / pakkaus | 40 kg  |
| Paino / lava    | 985 kg |

---

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskattojen alus- ja välikerminä sekä vedenpaine-eristyksissä. Tuote soveltuu hyvin myös kellaritilojen radoneristykseen. Kevytsoraharkoista tehty kellarinseinä tiivistetään kauttaaltaan ohutrappaamalla ulko- ja sisäpinnalta ylhäältä alas anturaan asti sekä hitsaamalla ulkopuolelle Kerabit 4000 Base - kumibitumikermi.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli + 40 C on rullat säilytettävä auringon valolta suojattuna.